

Obj.číslo: 231750000

2K-HS-Express-Klarlack CX 2

2K-HS Transparentní Expres krycí lak

**2K-HS-Express-Klarlack CX 2**

Revize 02/11/2015

Mipa 2K-HS Express krycí lak CX2 - je vysoce kvalitní acrylový krycí lak k rychlému a racionálnímu opravnému lakování (tzv. Expres technologie), při kterém je po 15 min při teplotě 60°C v lakovací kabině ideálně připraven k leštění. Díky speciální receptuře Mipa 2K-HS Express krycí lak CX2 je vhodný pro aplikaci především v lakovacím boxu, vysoce lesklý, dokonale tvrdý, vyniká vysokou hloubkou lesku a jednoduchou aplikací. To umožňuje vysokou úsporu nákladů, protože není potřeba dlouze vytápět lakovací kabinu. Zároveň dochází také ke zrychlení procesu lakování. Při sušení v kabině, při kterém po 15 minutách a 60°C a následném vychladnutí lze lakované díly leštit. Mipa 2K-HS Express krycí lak je vhodný zvláště pro částečné lakování osobních automobilů a pro použití při drobných opravách (Spot Repair). Lak je po natužení Mipa 2K-HS tužidlem připraven k použití. Vynikající odolnost vlivům životního prostředí a povětrnostním vlivům, nežloutne, nabízí dlouhodobý lesk a přitom má vynikající odolnost proti poškrábání.

Technické údaje:

Barva:	Bezbarvý
Specifická hustota:	1,007 g/cm ³ (DIN EN ISO 2811-1)
Viskozita:	17 - 19 s 4 mm DIN
Obsah netěkavých složek:	57,6 % hmotnostně
Vydatnost:	9 - 10 m ² /litr

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 840 g/l, kategorie B/e

Obsah VOC v přípravku: 420,0 g/l Obsah VOC v aplikační směsi: 420,0g/l

Míchací poměr:	2 : 1 na objem			
Tužidlo:	2K- HS Tužidlo HS10 pro drobné opravy			
	2K- HS Tužidlo HS25 pro standartní lakování			
	2K- HS Tužidlo HS35 pro lakování větších ploch a nebo při vyšších teplotách			
Ředění:	0 % Po natužení připraven k aplikaci			
Zpracování:	Tlak	Tryska	Vrstvy	
HLUP	2 - 2,5 bar	1,2 - 1,3 mm	2	
Pistole/ s horní nádobkou	2 - 2,2 bar	1,2 - 1,3 mm	2	
Zpracovatelnost:	cca. 1 - 1,5h.			
Tlůšťka vrstvy:	cca 40 - 60 µm			
Odvětrání:	3 - 5 min. nezi jednotlivými vrstvami			
Schnutí:	Proti prachu:	Na dotyk:	Pro montáž	
Teplota okolí 20°C:	15 - 20 min.	1 - 2 hod.	6 hod.	
Teplota okolí 60°C:	15 min.	15 min.	15 min.	
Infrazářič:	Odvětrání:	Krátké vlny:	Střední vlny.	
	3 - 5 min.	8 min.	12 - 14 min.	

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu min. 36 měsíců.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.